

Vejledning til sealing på skifer

Slate-Lite Extreme Protection er en to-komponent beskyttende sealing med forudgående grunding/primer til maksimale belastninger i forskellige anvendelsesområder.

Sealing er egnet til vægge og gulve indendørs, såvel som til vådområder og beskytter pålideligt stenoverfladen på Slate-Lite mod snavs og vand. Det område, der skal behandles, skal være rent, tørt og fri for støv og fedt.

1:

- Påfør først primeren med en korthåret rulle i et krydsmønster. Pas på ikke at trykke for hårdt for at undgå blæredannelse.

Lad primeren tørre i mindst 3 timer.

2:

- Bland nu de to komponenter i det angivne forhold på 2,5:1.
- Påfør det færdige produkt jævnt med en korthåret rulle.
- Tryk igen kun let for at undgå hvide blæredannelser.
- Tillad tilstrækkelig tørretid.
- Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug.

Gentagne påføringer øger den beskyttende effekt.

Nem rengøring

Velegnet til: vægge, brusere og badeværelser.

Mindst 1 lag i områder med lav belastning, våde områder i brusere og badeværelser.

Mindst 2 lag i områder med høj belastning, såsom køkkenstænk, hvis der er meget fedt.

Velegnet til våde områder, men ikke til stillestående vand.

Bemærk: Ved højere temperaturer hærdner materialet betydeligt hurtigere end angivet i instruktionerne og databladet.

Tørretid

Overfladetør ca. 60 min

Tørretid indtil evt. næste lag ca. 12 timer.

Gennemhærdet efter ca. 7 dage

BEMÆRK

Ved højere temperaturer hærdner materialet betydeligt hurtigere end angivet i instruktionerne og databladet.

Sealing kan give en lille farvefordybning og glans/glat overflade af stenmaterialet ved sealing,

Ca. 130 - 150 g / m² pr. lag

